

Sklejka iglasta wodoodporna (klej fenolowy) szlifowana ^{NEW}

FORMAT STANDARDOWY [mm] – 2500 x 1250 | 2440 x 1220

Grubość (mm)	Sztuk w palecie	Palet na tir	Uwagi
9	78	17	
12	60	17	
15	48	17	
18	39	17	
21	33	17	
24	28	17	
27	25	17	
30	23	17	
36	20	17	



KLASA I: PURE BEAUTY

Dekoracyjna jakość powierzchni. Nieznaczne zróżnicowanie barwy, sęki zdrowe, jasne, zrosnięte całkowicie lub małe sęki zrosnięte częściowo. Mogą wystąpić wąskie pęknięcia zaprawione kitem oraz wstawki z drewna o podobnym zabarwieniu zgodnie z normą PN-EN 635-3.



KLASA II: NATURAL

Dekoracyjna jakość powierzchni. Nieznaczne zróżnicowanie barwy, widoczne przeżywienia na powierzchni obłogów, możliwa w ograniczonym rozmiarze sinizna, brunatnica oraz zgnilizna twarda. Mogą wystąpić zakitowane, zepsute sęki, niewielka ilość pęknięć otwartych oraz pęcherze żywiczne i zakorek. Sporadycznie mogą występować wypełnione spoiny otwarte, zakładki oraz wstawki. Zgodnie z PN-EN 635-3.



KLASA III: RUSTICAL

Rustykalna jakość powierzchni z regularnymi sękami. Przeżywienie obłogów nieograniczone. Mogą wystąpić w większej ilości pęcherze żywiczne, sinizna, brunatnica i zgnilizna twarda. Występują duże sęki zdrowe, zakitowane oraz nadpsute. Mogą wystąpić pęknięcia zamknięte i ograniczona ilość pęknięć otwartych. Dopuszczalna jest niewielka ilość chodników owadzych, wady budowy drewna oraz przebarwienia niepowodujące niszczenia drewna, a także niewielka ilość spoin otwartych niewypełnionych. Niewielka ilość przebić klejowych oraz uszkodzenia krawędzi płyty spowodowane szlifowaniem lub piłowaniem. Nieograniczona liczba wstawek.



KLASA IV: STRONG

Sklejka budowlano-przemysłowa.

Dopuszczalne są wszystkie wady drewna i produkcji nie mające znaczącego wpływu na własności wytrzymałościowe sklejek. Wymagane jest dobre sklejenie wszystkich warstw sklejki. W klasie IV sklejka jest nieszlifowana i wady nie są naprawiane.

